


## 产品规格

### 技术信息:

<b>功能:</b>	防油扩散剂在其溶剂挥发后，在需要作防油扩散处理的表面上聚合成薄膜
<b>薄膜厚度:</b>	约 0.04 um 微米
<b>有效成分:</b>	氟化聚合物（固体）- 具备排斥所有已知润滑油的效果。（对氟化润滑油的排斥效果减弱）
<b>溶剂:</b>	局部氟化醚（不含氯，不含全氟化的碳 PFCs）
<b>耐热性</b> <b>（薄膜）:</b>	-75°C 至 +200°C [-103°F 至 +392°F]
<b>密度:</b>	1.5g/cm <sup>3</sup> 处于 20°C [+68°F] 温度下
<b>颜色:</b>	无色
<b>沸程:</b>	30°C 至 60°C [86°F – 140°F]
<b>生态值:</b>	GWP (环球暖化潜力) = 350 (低环球暖化潜力) ODP (臭氧耗尽潜力) = 0 (无臭氧耗尽潜力) ALT (存在大气里的时间) = 5 年
<b>可燃性:</b>	非易燃
<b>毒性:</b>	若使用正确，无生理危害。 细节详见安全数据说明书。
<b>覆盖范围:</b>	约 85g/m <sup>2</sup> ，取决于产品的应用方法和所需要处理零部件的类型

### 与塑料的兼容性(静态测试):


<b>可兼容的塑料/物料:</b>	PE、PP、POM、PBT、PA66、PC*、PPOX*、PMMA、ASA*、ABS*、弹性体（如丁基橡胶、天然橡胶、EPDM, EPR） *附加拉力裂缝测试
<b>兼容性的局限:</b>	PTFE、硅橡胶（在长时间的接触下会膨胀）
<b>功效:</b>	除 PTFE 外， 可用于所有材料




防油扩散涂层形成一个具排斥润滑油的“刺毛” 网络

### 功效测试:

将 1mm 直径的测试液滴在已处理过的零部件上。于 4 小时后，查看测试液的面积在室温下没有扩大。交角必须处于 5° 到 45° 之间。



防油扩散涂层减低固体的表面张力，防止硅油扩散。





可能的话，在无润滑油的情况下，让滑动元件工作一段短时间，磨掉在润滑点或润滑区域上的防油扩散涂层，这样润滑油能被精确地保留在所需的润滑点或润滑区域内。

### 使用方法:

<b>清洁:</b>	在使用防油扩散剂前，去除表面污染物，如防腐油、其他液体和水分。
<b>浸泡:</b>	室温下浸泡 5 到 10 秒
<b>喷涂:</b>	注意：只可在良好的通风环境下使用
<b>涂刷:</b>	需迅速涂刷。防油扩散剂挥发性强。
<b>盖印:</b>	可用一枚圆形的印章来形成一个圆形的防油扩散的屏障
<b>干燥:</b>	在室温下约需 10 秒。 暖风可加速干燥程序。

### 产品应用:


防油扩散剂适用于精密和需要永久润滑的机械设备上。  
防油扩散剂可防止高粘度润滑油扩散，特别适用于石英钟表内含高粘度润滑油的步进马达，凸显静音效果。  
防油扩散处理为塑料润滑是必要的程序。  
此产品适用于齿轮、底板、导电接触点、电路板、滚珠轴承，敏感机械工具、计量器、打印机、开放式轴承。  
系统轴承或传动轴也应作防油扩散处理。



轴承材料



应用温度




轴承负载




移动速度



耐久性



粘性



湿润性

